



Ρολλά ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology που προσφέρουν υψηλή ηχητική απόδοση



Ultracoustic Ορυκτοβάμβακας ξηράς δόμησης

(λ.) = 0,037 W/(m.K)

σε ρολλά



Εφαρμογές και λύσεις:

- Απλή και γρήγορη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε μια στρώση

Πλεονεκτήματα

- Άριστη ακουστική απόδοση
- Διαφορετικά πάχη για κάθε σύστημα ξηράς δόμησης
- Ακαμψία και μηχανική αντοχή
- Απόδοση στη φωτιά σύμφωνα με τις προδιαγραφές παραγωγών γυψοσανίδων
- Άκαυστος ορυκτοβάμβακας Euroclass A1

Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,037	λ.	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclass	-
Διάχυση υδρατμών	-	Z	m ² .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	-	WL(P)	kg/m ² /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	-	WS	kg/m ² /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	-
Αντίσταση στη ροή αέρα	5	AF	kPa.s/m ²

Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass A1
- N° ACERMI : 02/016/142
- CE : MW-EN-13162-T2

Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	R _s (m ² K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	Τεμάχια/ρολλά	m ² /ρολλά	Ρολλά/παλέτα	m ² /παλέτα	κωδικός ΚΙ
45	1,20	900	16000	1	14,40	24	345,60	2403755
60	1,50	900	2x7000	2	12,60	24	302,40	2412352
60	1,60	600	12000	2	14,40	48	345,60	2403759
70	1,85	900	10500	1	9,45	24	226,80	2405191

