

Silexcolor Tonachino

Σπατουλαριστή,
προστατευτική,
διακοσμητική, ατμοπερατή
πάστα με ορυκτά πυριτικά
για εσωτερικές και
εξωτερικές εφαρμογές



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Ορυκτή βαφή σε μορφή πάστας με βάση τροποποιημένο πυριτικό κάλιο για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές με “ρουστίκ” όψη.

Το προϊόν προστατεύει τα επιχρίσματα ενώ παράλληλα παραμένει ατμοπερατό και δίνει μια ελκυστική όψη στο υπόστρωμα.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

- Διακόσμηση επιχρισμάτων **Mape-Antique**.
- Διακόσμηση επιχρισμάτων από ασβέστη και τσιμέντο.
- Διακόσμηση αφυγραντικών επιχρισμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **Silexcolor Tonachino** πρέπει να εφαρμόζεται σε υποστρώματα πάνω στα οποία έχει ήδη περαστεί το αστάρι **Silexcolor Primer**.

Η ειδική σύνθεση του **Silexcolor Tonachino** το κάνει ιδανικό για την κάλυψη επιφανειακών ανωμαλιών. Ενώνεται με το υπόστρωμα σε ένα σώμα χωρίς να αλλάζει την ατμοπερατότητά του.

Διατίθεται και σε βάσεις που χρωματίζονται με το σύστημα αυτόματου χρωματισμού **ColorMap®**.

SILEXCOLOR PRIMER

- Είναι ένα αστάρι τροποποιημένων πυριτικών σε υδατική διασπορά με ειδική σύνθεση για να ρυθμίζει την υδροαπορροφητικότητα του υποστρώματος

επάνω στο οποίο εφαρμόζεται το **Silexcolor Tonachino**.

- Εισχωρεί βαθειά σε απορροφητικές επιφάνειες χωρίς να αλλάζει την ατμοπερατότητά τους.
- Παρέχει άριστη μόνωση και πρόσφυση όταν εφαρμόζεται επάνω του το **Silexcolor Tonachino** μέσω της διαδικασίας πυριτοποίησης.

SILEXCOLOR TONACHINO

- Είναι μια ορυκτή βαφή σε μορφή πάστας ενός συστατικού με βάση τροποποιημένο πυριτικό κάλιο με επιλεγμένο φίλερ και χρωστικές ανθεκτικές στο φυσικό φως για κατακόρυφες εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες.
- Μετά την διαδικασία πυριτικοποίησης, το προϊόν σχηματίζει ενιαίο σώμα με το υπόστρωμα.
- Η βαφή είναι ατμοπερατή, έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, στους κύκλους ψύξης-απόψυξης και στα ξεπαγωτικά άλατα και δίνει επιφάνειες με πολύ μικρή επικάλυψη σκόνης.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μην εφαρμόζετε το **Silexcolor Tonachino** σε βρεγμένα ή μη ωριμασμένα υποστρώματα.
- Μην εφαρμόζετε το **Silexcolor Tonachino** σε υποστρώματα που φέρουν παλιές βαφές.
- Μην εφαρμόζετε το **Silexcolor Tonachino** σε υποστρώματα με απ'ευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή τον δυνατό άνεμο.

Silexcolor Tonachino



Εφαρμογή του
Silexcolor Tonachino
με σπάτουλα



Εξομάλυνση του
Silexcolor Tonachino
με σπάτουλα με
σφουγγάρι

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

Σύμφωνα με την προδιαγραφή:

– DIN 18363

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα:	διατίθεται στην σειρά χρωματικών τόνων που μπορούν να επιτευχθούν με το αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®
Μορφή:	πολτός
Πυκνότητα (g/cm ³):	1,7
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%):	80
Ιξώδες (mPa·s):	38.000-40.000
Αποθήκευση:	12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό μέρος
Κατάταξη κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία CE 1999/45:	κανένας. Πριν τη χρήση αναφερθείτε στην παράγραφο “Οδηγίες Ασφαλείας για την προετοιμασία και την εφαρμογή” και τις πληροφορίες στη συσκευασία και στο Έντυπο Πληροφοριών Ασφαλείας

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ (στους +23°C - 50% R.H.)

Προετοιμασία:	έτοιμο προς χρήση
Εφαρμογή:	με λεία μεταλλική σπάτουλα, με ανοξειδωτή ή πλαστική σπάτουλα
Στέγνωμα:	στον αέρα
Έκθεση στην σκόνη:	20-30 λεπτά στον αέρα
Έτοιμο για βαφή:	12-24 ώρες

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Αντίσταση στον παράγοντα διάχυσης των υδρατμών (μ) (DIN 52615):	39
Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών μιας στρώσης πάχους 1,5 mm σε ισοδύναμα μέτρα αέρα (Sd) (DIN 52615) (m):	0,059
Καθορισμός της συνιστώσας υδροαπορροφητικότητας μέσω τριχοειδών (W) (DIN 52617):	0,09 kg/(m ² ·h ^{0,5})
Sd x W = 0,059 x 0,09:	0,005 kg/(m·h ^{0,5}) Η τιμή Sd x W είναι χαμηλότερη από 0,1 και επομένως το Silexcolor Tonachino ακολουθεί την θεωρεία του Kuenzle (DIN 18550)

- Μην εφαρμόζετε το **Silexcolor Tonachino** σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από +10°C ή υψηλότερες από +30°C.
- Μην εφαρμόζετε το **Silexcolor Tonachino** εάν η υγρασία είναι υψηλότερη από 85%.
- Μην εφαρμόζετε το **Silexcolor Tonachino** στην ίδια πρόσοψη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.
- Αναφερθείτε στην παράγραφο “οδηγίες ασφαλείας για την προετοιμασία και την εφαρμογή”.
- Καλύψτε γειτονικές επιφάνειες που δεν θα χρωματιστούν (παράθυρα, πόρτες, πλακίδια κ.λπ).
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία χωρίς επικάλυψη όταν μεταφέρετε το προϊόν από τον ένα περιέκτη στον άλλο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία υποστρώματος

Οι επιφάνειες που θα βαφούν πρέπει να είναι τελείως καθαρές, υγιείς και ξηρές. Απομακρύνετε όλα τα χαλαρά υλικά, βρωμιές, υπολείμματα αποκολλητικών καλουπιών ή χρώματα με γυαλόχαρτο, αμμοβολή ή νερό υπό πίεση.

Προετοιμασία και εφαρμογή του Silexcolor Primer

Το **Silexcolor Primer** είναι έτοιμο προς χρήση και δεν πρέπει να αναμειγνύεται με διαλύτες ή νερό.

Το **Silexcolor Primer** εφαρμόζεται με τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως βούρτσα, ρολό ή σπρέι.

Μια μόνο στρώση είναι αρκετή για έναν καλό εμποτισμό του υποστρώματος.

Διασφαλίστε ότι το υπόστρωμα είναι ξηρό και καλά ωριμασμένο. Εφαρμόστε το **Silexcolor Primer** για να ρυθμίσει την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Η επόμενη στρώση βαφής πρέπει να εφαρμοστεί επάνω στο ξηρό **Silexcolor Primer** (τουλάχιστον 12 ώρες μετά την εφαρμογή του στους +20°C).

Προετοιμασία και εφαρμογή του Silexcolor Tonachino

Το **Silexcolor Tonachino** είναι έτοιμο προς χρήση. Για να το κάνετε πιο ρευστό προσθέστε 3-5% **Silexcolor Primer** και αναμειξτε το προϊόν με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές για να μην εγκλωβίσετε αέρα. Αναμειξτε έως ότου το μείγμα ομογενοποιηθεί πλήρως.

Εφαρμόστε μια ομοιόμορφη στρώση του **Silexcolor Tonachino** με λεία μεταλλική ή λαστιχένια σπάτουλα. Για να πάρετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, δουλέψτε το προϊόν με την σπάτουλα (αφού το διαβρέξετε) ή με μια νωπή σπάτουλα με σφουγγάρι.

Για μια “παλαιωμένη” όψη εφαρμόστε το **Silexcolor Paint** 12 ώρες μετά την προηγούμενη εφαρμογή. Συνήθως το χρώμα έχει τον ίδιο τόνο αλλά είναι λίγο πιο σκούρο. Πριν την εφαρμογή διαλύστε το **Silexcolor Paint** με 100 μέρη **Silexcolor Primer**. Αναμειξτε το προϊόν με ηλεκτρικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές έως ότου το μείγμα ομογενοποιηθεί πλήρως. Εφαρμόστε το προϊόν με μια επίπεδη βούρτσα ή κατάλληλο πανί κάνοντας κυκλικές κινήσεις.

Καθαρισμός

Τα εργαλεία μπορούν να καθαριστούν με νερό πριν στεγνώσει το προϊόν.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Από 2 έως 2,5 kg/m². Η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την υφή του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 20 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Προστατέψτε από τον παγετό. Το προϊόν έχει χρόνο αποθήκευσης 12 μήνες εάν αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες από +5°C έως +30°C.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το **Silexcolor Tonachino** δεν θεωρείται επικίνδυνο βάση των ισχυόντων προδιαγραφών. Συνιστώνται οι συνήθειες προφυλάξεις κατά την χρήση χημικών προϊόντων. Το έντυπο πληροφοριών ασφαλείας διατίθεται κατόπιν απαιτήσεως.

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.



Παράδειγμα εφαρμογής Silexcolor Tonachino - Πολυκατοικία Rosa Residence - Gallipoli (Lecce) - Ιταλία



Παράδειγμα εφαρμογής του Silexcolor Tonachino - Δημοτικό σχολείο Porta Venezia Gardens (Μιλάνο) - Ιταλία

Silexcolor Tonachino



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολό τους πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη χρήση.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από την χρήση του προϊόντος.

Όλα τα παραδείγματα εφαρμογής των προϊόντων είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης αλλά και στην ιστοσελίδα της Μαπέι www.mapei.gr και www.mapei.com

(GR) A.G. BETA

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται και υπόκειται σε ποινική δίωξη



ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

343-7-2008